


PREIS® SML Doppelbogen 88°



Artikel- Nummer	Nennweite DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	Gewicht [kg/Stk]
19115	50	50	100	121	1,0
19985	80	60	120	145	1,9
10152	100	70	140	170	3,2
10151	125	80	160	195	4,3
10154	150	90	180	219	6,2

Dichte: ca. 7,20 kg/dm³

Zugfestigkeit: >150 MPa

Druckfestigkeit: 3-4-facher Wert

der Zugfestigkeit

Scherfestigkeit: 1,1 bis 1,6-facher Wert

der Zugfestigkeit

Ringdruckfestigkeit: >350 Mpa

Elastizitätsmodul: 8×10^4 bis 12×10^4 N/mm²

Wärmeleitzahl: 50-60 W/mK (bei 20 °C)

Längenausdehnungskoeffizient:

0,0105 mm/mK (zwischen 0 und 100 °C)

in etwa gleich mit Beton

Epoxidharz-Tauchbeschichtung

Verlegung: nach Verlegevorschriften unter Einhaltung von DIN EN 12056 und DIN 1986

Maßgebliche Normen, Vorschriften und Zertifikate:



EN 877
DIN 19522
EN 1561
EN 13501
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ISO 50001
GEG Gütezeichen (RAL-GZ 698)
Brandklasse A1 (bzw. A2 im System)
Schallschutz geprüft
Registrierbescheid DIN
CE Kennzeichen
Haftungsübernahmevereinbarung mit ZVSHK

Nähere Informationen hierzu finden Sie online unter

<https://www.building-drainage.com/>